

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ОКСИДНЫХ ПОРОШКОВ МЕТОДОМ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ-ГОРЕНИЕ

**О. В. Давыдова, Н. Е. Дробышевская, Е. Н. Подденежный,
А. А. Бойко, В. Н. Шиленкова**

*Учреждение образования «Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь*

В НИЛ ТКН ГГТУ им. П. О. Сухого разрабатываются новые варианты получения люминесцентных материалов в виде наноструктурированных порошков оксида иттрия-цинка $Y_2O_3\text{-ZnO:Eu}$, легированных ионами европия, порошков иттрий-алюминиевого граната $YAG:\text{Ce}$ и алюминатов стронция-бария $Sr_xBa_{1-x}Al_2O_4$, активированных ионами РЗЭ.

Эти методы основаны на реакциях золь-гель-горение в восстановительной среде (сахарозе, лимонной кислоте, мочевине, уксусной кислоте), совмещенных с процессами формирования органико-неорганических комплексных соединений.

Методика процесса синтеза заключается в смешивании азотнокислых солей в стехиометрическом отношении с органическим соединением-горючим, добавлением дистиллированной воды, перемешиванием ингредиентов до состояния однородного геля. Далее следует термическая обработка геля в сушильном шкафу при температуре 75–175 °C до формирования вспененного твердофазного прекурсора (30 мин), состоящего из гидратированного комплекса соответствующих оксидов и органических остатков. В сушильном шкафу из смеси быстро испаряется вода и происходит бурная химическая реакция горения. Полученный аэрогель подвергается термообработке при температуре 700–1200 °C (рис. 1).

При температурах 1100–1200 °C формируются наноструктурированные порошки: $YAG:\text{Ce}$, $Sr_xBa_{1-x}Al_2O_4$, $Y_2O_3\text{-ZnO:Eu}$.

Для получения красных люминофоров, возбуждаемых длинноволновым излучением (синяя область – 460 нм), формировали сложную оксидную матрицу $Y_2O_3\text{-ZnO}$, активированную ионами европия, а в качестве горючего в данном случае для получения тонких наноструктурированных порошков использовали гель на основе сахараозы. Концентрация модифицирующего оксида цинка составляла 30 мас. % и была выбрана исходя из предварительных экспериментов.




Рис. 1. Схема синтезаnanoструктурированных люминесцентных оксидных порошков

Из рассмотрения СЭМ-изображений полученных порошков можно видеть, что образцы представляют собой рыхлые образования в виде агломератов от 0,1 до 5 мм с разветвленной поверхностью, легко диспергируются в жидкостях и полимерах. Рентгенофазовый анализ подтвердил наличие во всех случаях кристаллической фазы оксида иттрия и фазы оксида цинка в соответствии с данными каталога JCPDS-1996 (карточка № 43-1036 и карточка № 36-1451) (рис. 2).




Рис. 2. Дифрактограммы смешанной кристаллической фазы оксида иттрия (♦) и фазы оксида цинка (●) при различных температурах прокаливания:
1 – 700 °C; 2 – 900 °C; 3 – 1100 °C

Секция 2. Современные материалы, наноматериалы в машиностроении 135

Анализ спектров люминесценции порошков $\text{Y}_2\text{O}_3\text{-Zn}$, проведенный в сравнении с литературными данными [1] при возбуждении на 467,7 нм (синяя область спектра), привел к заключению, что интенсивность излучения порошков в значительной степени зависит от температуры обработки прекурсора. Основным пиком при возбуждении образцов является люминесценция на 612 нм, вызванная сверхчувствительным электрическим дипольным переходом $^5\text{D}_0\text{-}^7\text{F}_2$, что характерно для наноразмерных образцов, а интенсивность люминесценции основного пика при обработке от 700 до 1100 °C возрастает в пять раз.

Полученные порошки YAG:Ce применяются в качестве люминофоров-преобразователей светодиодных осветительных приборов, наноструктурированные порошки $\text{Sr}_x\text{Ba}_{1-x}\text{Al}_2\text{O}_4\text{:Eu}$ и $\text{Y}_2\text{O}_3\text{-ZnO}\text{:Eu}$ обладают интенсивной фотолюминесценцией под воздействием УФ-излучения ($\lambda = 270$ нм) и перспективны для применения в системах отображения информации и криптотехнике.

Л и т е р а т у р а

1. Cathodoluminescence change of $\text{Y}_2\text{O}_3\text{:Eu}$ phosphors by incorporation of Zn ions / S. N. Shin [et al.] // Solid state communications. – 2005. – № 135. – P. 30–33.