

Член-корреспондент АН СССР А. Д. ПЕТРОВ, Е. И. ЭРЗЮТОВА
и М. И. БАТУЕВ

О ДЕСТРУКТИВНОМ ГИДРИРОВАНИИ ПОЛИМЕРОВ ИЗОБУТИЛЕНА

Деполимеризация полимеров изобутилена под атмосферным давлением, приводящая к образованию, помимо изобутилена, главным образом ди-пентамеров последнего, была исследована Thomas, Spark и Frolich⁽¹⁾ и Я. М. Слободным и Н. И. Магусевич⁽²⁾, которые подвергали разложению при 320—350° полимеры с молекулярным весом 20000—90000. Деструктивное гидрирование этих полимеров над никелем изучалось лишь в работе Schaad⁽³⁾, который осуществил этот процесс в растворе пентана при температуре 250° и давлении 100 ат. Им было установлено, что в отличие от каучука, дающего в этих условиях преимущественно циклические углеводороды, полимеры изобутилена дают лишь алифатические непредельные и насыщенные углеводороды. Они были разбиты на 6 фракций, содержавших: октаны, додеканы и гексадеканы и остаток, в среднем состоящий из углеводородов состава C_{41} (с мол. весом 625). Характеристика выделенных широких фракций (выкипавших в пределах 20°) ограничилась определением их молекулярных весов, удельных весов и коэффициентов преломления.

Продолжая это исследование, мы установили, что в присутствии 10% от веса полимера никеля (полученного из муравьинокислого никеля) и при начальном давлении водорода 100 атм. можно, варьируя длительность нагрева от 5 до 25 час. и температуру от 220 до 320°, и без растворителя получать или преимущественно низкокипящие или, наоборот, высококипящие и высоковязкие углеводороды.

Задачей настоящего сообщения является характеристика строения углеводородов октановой фракции. Эта последняя была выделена в количестве около 500 г на колонке Гемпеля в пределах 99—125°. Определение бромного числа по Кауфману показало, что во фракции содержится еще около 50% олефиновых углеводородов. Поэтому она была подвергнута повторному гидрированию над никелем до бромного числа, равного нулю. После этого фракция была разогнана на колонке Подбильняка, а узкие фракции подвергнуты исследованию.

Данные разгонки и исследования представлены в табл. 1. Характеристики высоковязких масляных фракций даны в табл. 2.




Из приведенных данных нетрудно видеть, что как невязкие, так и вязкие продукты деструкции состоят исключительно из парафиновых углеводородов. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что и весьма высокомолекулярные фракции застывают при низких температурах и исключительно в виде стекол. Что касается промежуточных лигроино-керосиновых фракций (состоящих из додеканов — эйкозанов), то они застывают еще ниже (ниже — 90°) и также исключительно в виде стекол.

Т. кип. фракций	Выход фракций в сб-емн. %	d_4^{20}	n_D^{20}	Данные анализа по спектрам Рамана
До 99°	14,6	—	—	Только 2,2,4-триметилпентан
99—101,5°	11,6	0,6895	1,3920	
101,5—103,5°	24,0	0,7030	1,3945	
105,5—105,5°	12,6	0,7055	1,3960	Преобладает 2,2,4-, в заметных количествах 2,3,4-
105,5—106,5°	10,3	0,7074	1,3960	
106,5—107,5°	8,3	0,7100	1,3970	
107,5—109°	5,0	0,7102	1,3975	Преобладает 2,3,4-
109—111°	9,3	0,7132	1,3995	


Таблица 2

Т. кип. фракции при 4 мм	d_4^{20}	Мол. вес	n_D^{20}	Анилин-новая точка	Вязкость в °Е		Т. зст.
					при 50°	при 100°	
150—200°	0,824	329	1,4700	109	3,9	1,06	—65° стекло
200—250°	0,833	472,8	1,4765	113	13,4	6,6	—50° »
>250° (остаток)	0,8801	1020	1,4995	146	115,6	11,2	—27° »

В прежних исследованиях полимеры изобутилена представлялись гипотетическими схемами (1), (2) и (3):



Полученные нами данные: отсутствие в изооктановой фракции 2,2,3,3-тетраметилбутана и 2,5-диметилгексана, повидимому, позволяют исключить схемы (2) и (3). Что касается схемы (1)—схемы линейной полимеризации изобутилена,—то она может быть дополнена схемой (4)—схемой кросс-полимеризации на формы, очевидно, отличающиеся низкими температурами застывания.



Как уже одним из нас (4) указывалось ранее, на основании исследований строения полимеров изобутилена, тетрамеры его должны состоять из следующих углеводородов: 2,2,6,6-тетраметил-4-неопентилпентена 3 и 2,4,4,6,6,8,8-гептаметиленов 1 и 2.

