



Марван Фархан Саиф Хассан Аль-Камали
к.т.н., доц. каф. «Промышленная электроника» ГГТУ им. П.О. Сухого

СОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ SiO₂-КСЕРОГЕЛЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ В ИХ СТРУКТУРЕ НАНОЧАСТИЦ ВОССТАНОВЛЕННОЙ МЕДИ

قدرة الامتصاص للمركبات النانوية القائمة على هلاميات ثاني أكسيد السيليكون الجافة وتكوين جسيمات نانوية نحاسية مخفضة في بنيتها

Аннотация: В данной работе исследуется синтез композиций SiO₂:Al₂O₃:CuO(Cu⁰) методом золь-гель с добавлением нитратов. Полученные материалы демонстрируют высокую каталитическую активность и стабильность структуры. Анализ показал адсорбционные свойства и устойчивость композитов при хранении. Результаты подтверждают их потенциал в биомедицинских приложениях и ионном распылении.

Ключевые слова: золь-гель, нанокompозиты, каталитическая активность, адсорбция, биомедицина.

الخلاصة: في هذا العمل، تم دراسة تركيب SiO₂:Al₂O₃:CuO (Cu⁰) بطريقة السول-جيل مع إضافة النترات. تظهر المواد التي تم الحصول عليها نشاطًا تحفيزيًا عاليًا واستقرارًا هيكليًا. وأظهر التحليل خصائص الامتزاز واستقرار المواد المركبة أثناء التخزين. وتؤكد النتائج إمكاناتها في التطبيقات الطبية الحيوية والرش الأيوني.

الكلمات المفتاحية: السول-جيل، النانو مركبات، النشاط التحفيزي، الامتزاز، الطب الحيوي.



المقدمة

إن دراسة قدرة الامتصاص للمركبات النانوية القائمة على هلاميات ثاني أكسيد السيليكون الجافة تشكل قضية الساعة في مجال علم المواد. تمتلك جسيمات النحاس النانوية المختزلة المتكونة في هذه المصفوفات خصائص تحفيزية وامتصاصية فريدة من نوعها. يهدف البحث إلى فهم التفاعلات بين الهلام الجاف والجسيمات النانوية، بالإضافة إلى تأثير العوامل المختلفة على بنيتها ووظائفها. ويمكن أن تفتح النتائج آفاقًا جديدة لاستخدام مثل هذه المواد في الترشيح وغيرها من العمليات التكنولوجية[1-3].

النتائج والمناقشة

في هذا العمل، وباستخدام طريقة السول-جيل، تم تصنيع تركيبات SiO₂:Al₂O₃:CuO(Cu⁰)، حيث تم إدخال أملاح معدنية مثل نترات النحاس ونترات الألومنيوم في سول يعتمد على أكسيد السيليكون. تم إضافة نترات الألومنيوم بشكل منفصل إلى جزء من المحلول من أجل تحديد تأثيرها على عملية تكوين بنية الهلام الجاف وعلى قدرتها على الامتصاص. تم إجراء تصليب أنظمة السول-جيل الغروية في قوالب بلاستيكية مفتوحة للهواء، مما يضمن التصليب الطبيعي. تم تجفيف الجل الناتج في الهواء في ظل ظروف طبيعية؛ مدة التجفيف كانت اسبوع واحد.

ولتعزيز بنية الهلام الجاف الناتج، تم إجراء تسخين إضافي في جو من الهواء عند درجة حرارة 800 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة. يوضح الشكل 1 الرسوم البيانية للتغيرات في كتلة الهلاميات الجافة اعتمادًا على ظروف المعالجة الحرارية لها، بالإضافة إلى خصائص امتصاص بخار الماء أثناء التخزين في الهواء. وأظهر التحليل أن التغير في كتلة الهلام الجاف المحتوي على مركبات النحاس ذات التركيزات المختلفة قبل وبعد التلدين يبقى ثابتًا، مما يدل على بنية متجانسة للمصفوفة وخمولها الكيميائي العام.

عندما تم تسخين هذه الهلاميات الجافة في جو من الهيدروجين، لوحظت زيادة في محتوى النحاس المنخفض في المنتج النهائي. وقد أكدت بيانات تحليل الأشعة السينية المشتتة للطاقة الطبيعية النشطة تحفيزيًا لجزيئات النانو النحاسية وعدم استقرارها في ظل ظروف التخزين العادية. ويعتقد أن النحاس المختزل يرتبط ببخار الماء من الهواء، مما يؤدي إلى تكوين مجموعات هيدرات معقدة وتفاعلات كيميائية محتملة لتكوين هيدروكسيدات النحاس، مما يسبب زيادة إجمالية في كتلة الهلام الجاف. يؤكد هذا التأثير بشكل غير مباشر النشاط التحفيزي العالي للمركبات الناتجة وإمكانية استخدامها في إنتاج المساحيق الطبية الحيوية، وكذلك في تصنيع أهداف الرش الأيوني.

Рисунок 1 - Сравнительная диаграмма изменения массы ксерогелей состава SiO₂:Al(NO₃)₃×9H₂O:Cu(NO₃)₂×3H₂O, предварительно высушенных на воздухе (T=80°C, t=4 ч), а затем отожженных при T=800 °C в течение 1ч

الشكل 1 - رسم بياني مقارن للتغير في كتلة الهلام الجاف المكون من SiO₂:Al(NO₃)₃×9H₂O:Cu(NO₃)₂×3H₂O، المجفف مسبقًا في الهواء (درجة الحرارة = 80 درجة مئوية، مدة التجفيف = 4 ساعة)، ثم تم تسخينه عند درجة حرارة 800 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة.

المراجع والمصادر

1.Алексеенко, А. А. Синтез и свойства ксерогелей состава SiO₂ : Cu⁰, предназначенных для применения в биомедицинских исследованиях / А. А. Алексеенко, М. Ф. С. Х. Аль-Камали, О. А. Титенков // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого: научно-практический журнал. — 2020. — № 3/4. — С. 40—47.

2.Obtaining high silica powders containing copper ions of a given stoichiometric composition / M. F. S. Al-Kamali [et al.] // Al-Andalus Journal of Applied Sciences. – 2022. – Vol. 9, № 16. – P. 31–52.

3.Structural Propertis Of Micropowders Composition SiO₂:CuO And SiO₂:Cu⁰ Prepared By Sol-Gel Method / M. F. S. H. Al-Kamali [et al.] // Journal Alandalus for Applied Sciences. – 2021. – № 13, Vol. 8. – P. 99–117.

الخاتمة

وبنتيجة هذا العمل، تم تصنيع SiO₂:Al₂O₃:CuO (Cu⁰) ذو النشاط التحفيزي العالي، مما يؤكد إمكانية استخدامه في الطب الحيوي والرش الأيوني. يظهر الهيكل المركب الاستقرار والقدرة على امتصاص بخار الماء.

الخلاصة

В результате работы был синтезирован SiO₂:Al₂O₃:CuO(Cu⁰) с высокой каталитической активностью, что подтверждает его потенциал для применения в биомедицине и ионном распылении. Структура композита демонстрирует стабильность и способность к адсорбции водяного пара.

143

المنتدى العلمي والثقافي الدولي الثاني للشباب / II International Youth Scientific-Cultural Forum/ II Международный молодёжный научно-культурный форум