



Аннотация: приводятся значения диэлектрических характеристик пленок состава $\text{Hf}_{0,6}\text{Zr}_{0,4}\text{O}_y$, нанесенных методом реактивного магнетронного распыления из металлической составной мишени. Установлено, что данным методом возможно получать тонкопленочные слои легированного оксида гафния с тангенсом угла диэлектрических потерь $0,012 - 0,022$, с токами утечки от $(1,0 - 3,0) \times 10^{-3} \text{ А/м}^2$, пробивным напряжением $(2,1 - 2,4) \times 10^8 \text{ В/м}$, диэлектрической проницаемостью $12,5 - 16$ и шириной запрещенной зоны пленок от $5,85 - 5,87 \text{ эВ}$.

Ключевые слова: тонкие пленки, реактивное магнетронное распыление, оксид гафния-циркония, диэлектрические характеристики.

الخلاصة: يتم إعطاء قيم الخصائص العازلة لأغشية التركيب $\text{Hf}_{0.6}\text{Zr}_{0.4}\text{O}_y$ المترسبة بطريقة الرش المغناطيسي التفاعلي من هدف مركب معدني. وقد ثبت أنه يمكن استخدام هذه الطريقة للحصول على طبقات رقيقة من أكسيد الهافنيوم المشوب مع ظل للخسارة العازلة $0.012-0.022$ ، مع تيارات تسرب $(3-1) \times 10^{-3}$ أمبير / m^2 ، وجهد انهيار $(2.1-2.4) \times 10^8$ فولت / م، وفجوة نطاق $5.85-5.87$ إلكترون فولت.

الكلمات المفتاحية: الأغشية الرقيقة، الرش المغناطيسي التفاعلي، أكسيد الزركونيوم الهافنيوم، الخواص العازلة.



المشرف العلمي

د. ديمتري أناتولييفيتش جولوسوف
أستاذ مشارك رئيس معمل 2.1 بجامعة بيلاروسيا
الحكومية للاتصالات والمعلوماتية

المقدمة

إن إحدى المشاكل الملحة في مجال الإلكترونيات الدقيقة الحديثة هي إدخال مواد جديدة ذات خصائص فريدة في العمليات التكنولوجية. إحدى عائلات هذه المواد تتمثل في الأكاسيد المعقدة. ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة استخدام الأكاسيد المعقدة كعوازل ذات نفاذية عالية في هياكل أشباه الموصلات المعدنية والأكسيدية (MOS). وعليه، فإن البحث عن مواد عازلة جديدة ذات نفاذية عالية وتيار تسرب منخفض واستقرار عالي للمعلومات وتطوير أساليب تطبيق الأغشية الرقيقة من الأكاسيد المعقدة تشكل أهمية أساسية لتحسين خصائص الدوائر المتكاملة بشكل أكبر وهي مشاكل ملحة تتطلب حلاً.

النتائج والمناقشة

يوضح الشكل 1 الاعتماديات الترددية لنفاذية الضوء وظل الخسارة العازلة لأغشية أكسيد الهافنيوم والزركونيوم المترسبة عند تركيزات أكسجين مختلفة في خليط غاز Ar/O₂. تم تشكيل أغشية عازلة من Hf_{0.6}Zr_{0.4}O_y عند G_{O2} أكبر من 12.5٪. مع زيادة تركيز الأكسجين، لوحظ انخفاض في الخسائر ε والخسائر العازلة، وخاصة في الترددات العالية. تجدر الإشارة إلى أن الأفلام المترسبة عند G_{O2} أكبر من 20٪ تميزت بقيمة تشتت التردد المنخفضة للغاية (D_F أقل من 1.1).

كانت كثافة تيار التسرب لأغشية $\text{Hf}_{0.6}\text{Zr}_{0.4}\text{O}_y$ عند انحياز صفري لجميع العينات المودعة في G_{02} أكبر من 12.5% أقل من 5-10 أمبير/م².

عند تطبيق جهد تحيز ثابت، زاد تيار التسرب وبالنسبة للعينة المودعة عند $G_{O_2} = 12.5\%$ كان 2.0×10^{-3} أمبير/م² مع زيادة تركيز الأكسجين في خليط غاز Ar/O₂، انخفضت كثافة تيار التسرب عند جهد تحيز ثابت وعند G_{O₂} أكثر من 30٪، وتم الحصول على أفلام ذات $J_L = (3-5) \times 10^{-5}$ A/m² عند الطاقة $= 5 \times 10^{-7}$ فولت/متر.



Рис. 1 - Частотные зависимости диэлектрической проницаемости (а) и тангенса угла диэлектрических потерь (б) пленок оксида гафния-циркония, нанесенных при различной концентрации кислорода в Ar/O₂ смеси газов

شكل ١ - الاعتماد على الترددات لنفاذ (أ) وظلج ناوية الحساب العتاك (ب) لأغشية أكسيد الهافنيوم والزركونيوم المترسبة عند تركيزات

كانت فجوة النطاق لأغشية $\text{Hf}_{0.6}\text{Zr}_{0.4}\text{O}_y$ ذات G_{02} أكبر من 20% -5.87-5.89 إلكترون فولت وتجاوزت قيم Eg لأكاسيد الزركونيوم والهافنيوم. للمقارنة، كانت عرض فجوة النطاق لأكاسيد الهافنيوم والزركونيوم 5.85-5.87 إلكترون فولت و5.81-5.85 إلكترون فولت على التوالي. وكانت قوة مجال انهييار الأغشية أيضًا مستقلة عمليًا عن تركيز الأكسجين وعند G_{02} أكثر من 16.7% كانت (2.5) - 3.0×10^8 فولت / متر.

الخاتمة

يسمح تشويب أكسيد الهافنيوم بالزركونيوم (40%) بالحصول على طبقات ذات ظل فقدان عازل يبلغ 0.012 - 0.022، مع تيارات تسرب من (1.0 - 3.0) $\times 10^{-3}$ أمبير / م²، وجهد انهيار (2.1 - 2.4) $\times 10^8$ فولت / م، ونفاذية 12.5 - 16 وعرض فجوة النطاق للأغشية من 5.85 - 5.87 إلكترون فولت. تم إجراء البحث في إطار المشروع العلمي T23ME-013 بدعم مالي من جامعة بيلاروسيا الحكومية للاتصالات والمعلوماتية.